ГУ54А.054

Восстановленный подлинник № 1

Чистота пов.	▽4 остальн.
Терм. обр.	Указана
Покрытие	Указана





1. Допуски на свободные размеры – по 722АТ.
2. Поверхность Д1 ~~цементировать~~ нитроцементировать ⑯ на глубину ~~0,8–1,1мм~~ 0,6...1мм.
Твердость нитроцементированного слоя HRC ≥ 58
⑫ сердцевины HRC ~~30–44~~ 31-42.
④ Группа контроля 3-2 ГОСТ 10002-78
⑪ Покрытие: Хтв 24 ... Допускается
2 3. п Поверхности Д и Д2 ~~тверда хромировать~~ хромирование ф25,5, прилегающего торца и ф30.
~~Слой хрома 0,020–0,040мм.~~ Остальные поверхности,
~~К29-15 жит~~ Окс.фос гфж 136-41 кроме
⑪ ② поверхности Д1, ~~кадмировать~~,
~~Слой кадмия 0,009–0,013мм. Оксидно фосфатировать~~
~~и гидрофобизировать~~, кроме поверхности Д1.
⑨ Допускается частичное отсутствие кадмия на торце Т.
4. Размер Д1 выполнить, обеспечив при сборке зазор
⑥ между игольчатыми роликами ~~2,5×20~~ 2,5×19,8 III и осью 350
⑧ в пределах 0,004 – 0,009мм (см. чертеж ГУ54А.050)
от минимального размера внутреннего диаметра
обоймы подшипника и максимального размера роликов.
5. Размер Д1 и обработку ▽9 выдержать на длине
③ не менее 22 мм от торца Т. ⑬
6 ~~Резьба до покрытия по 214 АТ~~
13 84-1369-81 Шлиф 58

⑳ 11. При использовании калиброванного прутка по ГОСТ 7417-75 соответствующего диаметра пов. со знаком * разрешается не обрабатывать (▽).

⑭ 9. Допускается отсутствие канавки ф13 e=3.

⑭ 10. Поверхности Д и Д2 гидропескоструить.

⑭ ~~11. Клеймить на бирке.~~

⑬ 6 Проверить на магнитном дефектоскопе.

⑤ ⑧ 7. Овальность и конусообразность пов. Д1 – не более 0,005мм.

⑬ ⑧ 8. Маркировать ~~гравированием~~ ударным способом шрифтом ПО-3 ГОСТ 2930-62 порядковый номер и применять совместно с комплектом игольчатых роликов и болтом ГУ54А.090.

Изм.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата
8		84.2107-77	Горячев	11.8.77
7		84 85-77	Душ	2.3.77
6		84-39557	Вин	13.1.76
5		84-39071	Вин	2.9.75
4		84-38311	Душ	28.5.75
3		84-35807	Кор	4.4.74
2	8	84-23863	Кобелева	11.XII.73
1	1	84-19141	Кобелева	
4	1	84-18413	Горлова	18.III.69
3	2,2	84-17155	Кобелева	
2	1	84-13907	Попова	15.12.67
1	1	84-6775	Кобелева	8.12.66

Кол. на изд. 1

К сборочному ГУ54А.050 350

Ось

ГУ54А.054

Констр.	Барышева	
Проверил	Душкин	
Нач. брит	Душский	
Технолог	Горячев	
Нормокон	Горлова	
Нач. КБ	Агладзе	

Сталь 18Х2Н4ВА-Ш (18ХНВА-Ш) ГОСТ 4543-71 ГУ14-1-658-73

КБ-1

Литера	Вес	Масштаб
А	0,315	1:1

Лист 1 Листов 1

Копировал Формат А3

Инв. № подл. 4079 | Подпись и дата 4/2/65 | Взам. инв. № Вновь | Инв. № дубл. 7561В | Подп. и дата 30.05.84г.

Восстановлен с подлинника
Верно: Ягн 21.11.84 (подпись)

Листов 2
Лист 1
Изм. 1
Разраб. Кобелева 25.05.84г.
Пров. Душкин 8.7.83г.
Т.контр. 84.34749-82 Инв. 241282
Н.контр. 84.2107-77 Горяч. 22.11.77
Утв. 84.2107-77 Кабор. 13.8.77
Н.контр. 84.0017-79 Ефим 13.8.79
Пров. 84.0017-79 Ефим 13.8.79
Разраб. 84.0017-79 Ефим 13.8.79
Изм. 10 Лист № докум. Подп. Дата
Инв. № подл. 16.3271-84 Калин 25.05.84г.
Изм. 9 Лист № докум. 84.0017-79 Подп. 13.8.79
Изм. 8 Лист № докум. 84.2107-77 Подп. 22.11.77
Изм. 7 Лист № докум. 84.85-77 Подп. 2.3.77
Изм. 6 Лист № докум. 84-39557 Подп. 13.1.76
Изм. 5 Лист № докум. 84-39071 Подп. 2.9.75
Изм. 4 Лист № докум. 84-38311 Подп. 28.5.75
Изм. 3 Лист № докум. 84-35807 Подп. 4.4.74
Изм. 2 Лист № докум. 84-23863 Подп. 11.XII.73
Изм. 1 Лист № докум. 84-19141 Подп. 18.III.69
Изм. 1 Лист № докум. 84-18413 Подп. 15.12.67
Изм. 1 Лист № докум. 84-17155 Подп. 8.12.66
Изм. 1 Лист № докум. 84-6775